



GUARNIZIONI IN EPDM

Articolo 107

ZIGGIOTTO

APPLICAZIONI

Collegamento tra flange

VANTAGGI

Buona resistenza all'invecchiamento

Buona resistenza alle temperature

Buon rapporto qualità/prezzo

Adatta anche per fluidi con acidi ossidanti

Duratura



CARATTERISTICHE

Materiale	EPDM
Densità	1.30 kg/dm ³ ±0.1
Durezza	65 DIDC ± 5
Resistenza alla rottura	≥ 5 MPa
Allungamento a rottura	≥ 200%
Strappo	≥ 20 Kg/cm
Deformazione dopo la compressione dopo 22 h a 70° c	≤ 40%
Deformazione dopo la compressione dopo 22 h a 100°	≤ 60%
Resistenza alla rottura dopo 70 h a 70° c	-30% max
Allungamento rottura dopo 70 h a 70° c	-50% max
Tenuta all'ozono	molto buona
Temperatura di utilizzo	+ 120 °c
Tenuta al freddo	-25°c